

CODE 302M : Grave 0/20 non traitée GNT3 Type B

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Secondaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

0 / 20

NF EN 13285-Graves non traitées - Spécifications

GNT3 Gc type B

| | 0.063 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 28 | LA | MB | MDE |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|----|------|-----|
| Etendue e | 5 | 10 | 18 | 22 | 22 | 22 | 14 | | | | |
| V.S.S. | 9.0 | 21.0 | 32.0 | 45.0 | 55.0 | 83.0 | 99.0 | 100.0 | 40 | 3.00 | 35 |
| V.S.I. | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 23.0 | 33.0 | 61.0 | 85.0 | 100.0 | | | |
| Borne moyenne maxi | 9 | 30 | 36 | 49 | 64 | 79 | 99 | 100 | | | |
| Borne moyenne mini | 4 | 13 | 22 | 31 | 41 | 61 | 85 | 100 | | | |

Partie informative

Résultats de production

du 04/12/20 au 09/06/21

| | 0.063 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 28 | LA | MB | MDE |
|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|----|-------|-----|
| Maximum | 7.6 | 20.9 | 28.6 | 39.9 | 54.0 | 83.0 | 98.6 | 100.0 | | 3.00 | |
| Xf+1.25xEcart-types | 6.5 | 19.7 | 26.3 | 37.6 | 51.5 | 81.0 | 98.5 | 100.0 | | 2.84 | |
| Moyenne Xf | 5.3 | 16.0 | 22.1 | 31.1 | 42.6 | 71.8 | 96.3 | 100.0 | 19 | 2.10 | 15 |
| Xf-1.25xEcart-types | 4.0 | 12.3 | 18.0 | 24.6 | 33.7 | 62.5 | 94.0 | 100.0 | | 1.37 | |
| Minimum | 3.9 | 11.4 | 17.4 | 23.4 | 30.8 | 60.9 | 90.8 | 100.0 | | 1.50 | |
| Ecart-type | 1.02 | 2.94 | 3.34 | 5.20 | 7.13 | 7.40 | 1.81 | 0.00 | | 0.588 | |
| Nombre de résultats | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 12 | 1 |

