

CODE 404E : Matériau 0/40 Schiste-Gréseux

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux

Petrographie : Siltite Ardoisière

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 40

Norme

Guide Technique Routier

CODE

B31-R41

	0.08	2	50	LA	MDE	VBS
V.S.S.	12.0	70.0	100.0	45	45	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	100.0			0.10

Partie informative

Résultats de production

du 12/01/20 au 01/07/20

	0.08	2	50	LA	MDE	VBS
Maximum	8.54	26.8	100.0			0.19
Xf+1.25xEcart-types	6.83	25.2	100.0			0.17
Moyenne Xf	4.31	16.3	100.0	19	23	0.13
Xf-1.25xEcart-types	1.79	7.45	100.0			0.09
Minimum	1.28	4.64	100.0			0.08
Ecart-type	2.018	7.093	0.000			0.031
Nombre de résultats	12	11	12	1	1	10

