

CODE 40E : Matériau 0/40

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux

Petrographie : Siltite Ardoisière

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 40

Norme

Guide Technique Routier

CODE

B31-R41

	0.08	2	50	VBS
Incertitude U	2	4	1	0.15
V.S.S.+U	14.0	74.0	100.0	0.35
V.S.S.	12.0	70.0	100.0	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	100.0	0.10
V.S.I.-U	0.00	0.00	99.0	0.00

Partie informative

Résultats de production

du 11/01/16 au 09/01/17

	0.08	2	50	VBS
Maximum	8.01	27.6	100.0	0.20
Xf+1.25xEcart-types	7.54	26.5	100.0	0.19
Moyenne Xf	5.17	19.2	100.0	0.15
Xf-1.25xEcart-types	2.80	11.9	100.0	0.11
Minimum	2.88	9.67	100.0	0.09
Ecart-type	1.896	5.868	0.000	0.030
Nombre de résultats	15	15	15	15

