

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Petrographie : Siltite ardoisière
Elaboration : Primaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 70

Norme

Guide Technique Routier

CODE

C1B31-R41

	0.08	2	50	80	VBS
Incertitude U	1	3	3	0	0.15
V.S.S.+U	13.0	73.0	100.0	100.0	0.35
V.S.S.	12.0	70.0	100.0	100.0	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	60.0	100.0	0.10
V.S.I.-U	0.00	0.00	57.0	100.0	0.00

Partie informative

Résultats de production

du 27/01/16 au 02/11/16

	0.08	2	50	80	VBS
Maximum	7.29	19.5	87.5	100.0	0.17
Xf+1.25xEcart-types	6.20	18.6	84.8	100.0	0.17
Moyenne Xf	3.79	13.2	78.8	100.0	0.11
Xf-1.25xEcart-types	1.38	7.69	72.8	100.0	0.05
Minimum	1.62	7.58	71.9	100.0	0.02
Ecart-type	1.929	4.382	4.766	0.000	0.047
Nombre de résultats	15	15	15	15	15

