

CODE 420E : Matériau 0/70

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux

Petrographie : Siltite Ardoisière

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 70

Norme

Guide Technique Routier

CODE

C1B31-R41

	0.08	2	50	VBS	LA	MDE
Incertitude U	1	3	3	0.15	3	3
V.S.S.+U	13.0	73.0	100.0	0.35	48	48
V.S.S.	12.0	70.0	100.0	0.20	45	45
V.S.I.	0.00	0.00	60.0	0.10		
V.S.I.-U	0.00	0.00	57.0	0.00		

Partie informative

Résultats de production

	du 15/09/16 au 12/06/17				du 26/05/17 au 26/05/17	
	0.08	2	50	VBS	LA	MDE
Maximum	7.29	19.5	90.8	0.19		
Xf+1.25xEcart-types	6.35	19.9	85.9	0.15		
Moyenne Xf	3.97	15.1	76.9	0.10	31	35
Xf-1.25xEcart-types	1.59	10.3	67.8	0.06		
Minimum	1.48	7.64	68.2	0.05		
Ecart-type	1.903	3.854	7.237	0.039		
Nombre de résultats	16	16	16	16	1	1

