

Code 122E: Gravillon 10/16 ETAVAUX Lavé

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Petrographie : Gréso-Schisteux
Elaboration : Concassé Lavé
Usage : Routier

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme											CODE	
	10	16	Norme NF P 18-545 Article 8										B II
	d/2	d	D	1.4D			f	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Incertitude U	1	5	5	1	0	0.3	4	3	3	2	3	4	
V.S.S.+U	6.0	19.0	100.0	100.0	100.0	1.30	24.00	28	38	12.00	23		
V.S.S.	5.0	14.0	99.0	100.0	100.0	1.00	20.00	25	35	10.00	20		
V.S.I.	0.0	4.0	89.0	98.0	100.0	0.00							50
V.S.I.-U	0.0	0.0	84.0	97.0	100.0	0.00							46

Partie informative
 Résultats de production

	du 14/01/19 au 03/07/19							du 03/07/19 au 03/07/19				
	5	10	16	22.4	31.5	f	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Maximum	1.4	12.1	98.5	100.0	100.0	0.95	16.56					
Xf+1.25xEcart-types	1.2	11.1	98.7	100.0	100.0	0.59						
Moyenne Xf	0.7	7.8	95.3	100.0	100.0	0.27	13.19	15	33	3.66	18	51
Xf-1.25xEcart-types	0.1	4.5	91.9	100.0	100.0	0.00						
Minimum	0.2	5.0	89.1	100.0	100.0	0.03	11.13					
Ecart-type	0.46	2.62	2.71	0.00	0.00	0.256	1.777					
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	6	1	1	1	1	1

