

CODE 532M : Grave Traitée 0/20 à 3.5%

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Recomposé
Usage : Routier

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	CODE
0	20	NF EN 14227-5 Mélanges traités au liant hydraulique routier	MTLHR2G2

	0.063	0.25	0.5	2	4	6.3	10	14	20	28	TL	W
Incertitude U	1	3	3	3	3	4	4	4	2	1	0.3	0
V.S.S.+U	12.0	26.0	34.0	57.0	69.0	79.0	91.0	98.0	100.0	100.0	4.30	6.0
V.S.S.	11.0	23.0	31.0	54.0	66.0	75.0	87.0	94.0	100.0	100.0	4.00	6.0
V.S.I.	3.5	8.0	11.0	23.0	32.0	42.0	55.0	70.0	85.0	100.0	3.25	5.0
V.S.I.-U	2.5	5.0	8.0	20.0	29.0	38.0	51.0	66.0	83.0	99.0	2.95	5.0

Partie informative
 Résultats de production

du 01/07/15 au 11/05/2021												
	0.063	0.25	0.5	2	4	6.3	10	14	20	28	TL	W
Maximum	9.5	18.2	26.3	48.4	59.2	68.3	81.2	92.1	98.2	100.0	3.80	6.1
Fuseau de fabrication Inconnu	9.8	17.7	24.1	45.0	55.2	65.8	78.8	88.2	100.0	100.0	3.76	5.9
Moyenne Xf	7.6	13.3	19.0	35.0	44.0	54.7	68.0	80.5	95.3	100.0	3.60	5.6
Fuseau de fabrication Inconnu	5.3	8.9	14.0	25.0	32.8	43.5	57.3	72.8	90.2	100.0	3.44	5.2
Minimum	4.4	8.1	15.3	25.0	34.0	42.5	56.7	72.7	87.6	100.0	3.50	5.2
Ecart-type	1.81	3.51	4.02	8.03	8.98	8.92	8.58	6.17	4.08	0.00	0.130	0.30
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

