

# CODE 532M : Grave Traitée 0/20 à 3.5%

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen  
**Petrographie :** Grès feldspathique  
**Elaboration :** Recomposé  
**Usage :** Routier

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire		Norme	CODE
0	20	NF EN 14227-5 Mélanges traités au liant hydraulique routier	MTLHR2G2

	0.063	0.25	0.5	2	4	6.3	10	14	20	28	TL	W
Incertitude U	1	3	3	3	3	4	4	4	2	1	0.3	0
V.S.S.+U	12.0	26.0	34.0	57.0	69.0	79.0	91.0	98.0	100.0	100.0	4.30	6.0
V.S.S.	11.0	23.0	31.0	54.0	66.0	75.0	87.0	94.0	100.0	100.0	4.00	6.0
V.S.I.	3.5	8.0	11.0	23.0	32.0	42.0	55.0	70.0	85.0	100.0	3.25	5.0
V.S.I.-U	2.5	5.0	8.0	20.0	29.0	38.0	51.0	66.0	83.0	99.0	2.95	5.0

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 01/07/15 au 01/06/19												
	0.063	0.25	0.5	2	4	6.3	10	14	20	28	TL	W
Maximum	9.5	18.2	26.3	48.4	59.2	68.3	81.2	92.1	98.2	100.0	3.80	6.1
Fuseau de fabrication Inconnu	9.8	17.7	24.1	45.0	55.2	65.8	78.8	88.2	100.0	100.0	3.76	5.9
Moyenne Xf	7.6	13.3	19.0	35.0	44.0	54.7	68.0	80.5	95.3	100.0	3.60	5.6
Fuseau de fabrication Inconnu	5.3	8.9	14.0	25.0	32.8	43.5	57.3	72.8	90.2	100.0	3.44	5.2
Minimum	4.4	8.1	15.3	25.0	34.0	42.5	56.7	72.7	87.6	100.0	3.50	5.2
Ecart-type	1.81	3.51	4.02	8.03	8.98	8.92	8.58	6.17	4.08	0.00	0.130	0.30
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

