

CODE 102E : Gravillon 2/6 ETAVAUX

Producteur : GKM - Carrières d' Etavaux
Petrographie : Gréso-Schisteux
Elaboration : Tertiaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

2 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8

B II

	d/2	d	D/1.4	D	2D		f	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
	1	2	4.5	6.3	8	12.5							
Incertitude U	1	5	6	5	1	0	0.3	4	3	3	2	3	4
V.S.S.+U	6.0	15.0	61.0	100.0	100.0	100.0	1.30	29.00	28	38	12.00	23	
V.S.S.	5.0	10.0	55.0	95.0	100.0	100.0	1.00	25.00	25	35	10.00	20	
V.S.I.	0.0	0.0	25.0	85.0	98.0	100.0	0.00						50
V.S.I.-U	0.0	0.0	19.0	80.0	97.0	100.0	0.00						46
Ecart-type max		3.03	9.09	3.03									

Partie informative

Résultats de production

	du 14/01/19 au 03/07/19								du 03/07/19 au 03/07/19				
	1	2	4.5	6.3	8	12.5	f	FI	LA	LA+MDE	MBF	MDE	PSV
Maximum	3.5	9.1	54.9	93.1	100.0	100.0	0.95	18.89					
Xf+1.25xEcart-types	2.2	6.7	52.4	92.3	100.0	100.0	0.67						
Moyenne Xf	1.1	3.7	45.5	90.3	99.5	100.0	0.38	16.57	15	33	3.66	18	51
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.7	38.6	88.3	99.0	100.0	0.08						
Minimum	0.3	1.1	34.5	86.7	98.4	100.0	0.07	14.23					
Ecart-type	0.90	2.41	5.53	1.61	0.39	0.00	0.232	1.856					
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	6	1	1	1	1	1

