

CODE 423M : Matériau 0/30

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 31.5

Norme

Guide Technique Routier

CODE

B31 R41

	0.08	2	50	VBS	LA	MDE
Incertitude U	2	4	0	0.15	3	3
V.S.S.+U	14.0	74.0	100.0	0.35	48	48
V.S.S.	12.0	70.0	100.0	0.20	45	45
V.S.I.	0.00	0.00	100.0	0.10		
V.S.I.-U	0.00	0.00	100.0	0.00		

Partie informative

Résultats de production

	du 27/04/16 au 26/09/17				du 26/05/17 au 26/05/18	
	0.08	2	50	VBS	LA	MDE
Maximum	9.32	31.9	100.0	0.20		
Xf+1.25xEcart-types	9.00	31.8	100.0	0.20		
Moyenne Xf	7.90	27.1	100.0	0.18	20	18
Xf-1.25xEcart-types	6.79	22.4	100.0	0.17		
Minimum	6.22	17.8	100.0	0.17		
Ecart-type	0.885	3.756	0.000	0.011		
Nombre de résultats	15	15	15	15	1	1

