

CODE 119M : Gravillon 6/14 MOUEN

Producteur : GKM - Carrières de Mouen
Petrographie : Grès feldspathique
Elaboration : Concassé tertiaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

6.3 14

Norme NF P 18-545 Article 10

Gr A

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	AS	C	LA	MBF	S	WA24
	3.15	6.3	10	14	20	28						
Incertitude U	1	5	6	5	1	0	0.15	0.003	3	2	0.1	0.5
V.S.S.+U	6.0	22.0	61.0	100.0	100.0	100.0	0.350	0.013	28	12.00	0.500	3.0
V.S.S.	5.0	17.0	55.0	95.0	100.0	100.0	0.200	0.010	25	10.00	0.400	2.5
V.S.I.	0.0	2.0	25.0	80.0	98.0	100.0						
V.S.I.-U	0.0	0.0	19.0	75.0	97.0	100.0						
Ecart-type max	1.52	4.55	9.09	4.55								

Partie informative

Résultats de production

	du 10/06/20 au 09/12/20						au 31/07/20					
	3.15	6.3	10	14	20	28	AS	C	LA	MBF	S	WA24
Maximum	1.7	10.3	47.1	94.9	100.0	100.0						
Xf+1.25xEcart-types	1.4	8.6	42.9	91.8	100.0	100.0						
Moyenne Xf	0.9	6.8	38.1	86.2	100.0	100.0	0.023	0.001	14	3.33	0.007	0.6
Xf-1.25xEcart-types	0.4	5.0	33.3	80.7	100.0	100.0						
Minimum	0.3	4.3	29.6	80.0	100.0	100.0						
Ecart-type	0.41	1.44	3.85	4.46	0.00	0.00						
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	26	1	1	1	1	1	1

