

CODE 119M : Gravillon 6/14 MOUEN

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Concassé tertiaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

CODE

6.3 14

Norme NF P 18-545 Article 10

Gr A

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	AS	LA	MBF	S	WA24
	3.15	6.3	10	14	20	28							
Incertitude U	1	5	6	5	1	0	0.3	4	0.15	3	2	0.1	0.5
V.S.S.+U	6.0	22.0	66.0	100.0	100.0	100.0	1.80	24.00	0.350	28	12.00	0.500	3.0
V.S.S.	5.0	17.0	60.0	95.0	100.0	100.0	1.50	20.00	0.200	25	10.00	0.400	2.5
V.S.I.	0.0	2.0	30.0	80.0	98.0	100.0	0.00						
V.S.I.-U	0.0	0.0	24.0	75.0	97.0	100.0	0.00						
Ecart-type max	1.52	4.55	9.09	4.55									

Partie informative

Résultats de production

	du 28/01/19 au 25/06/19							du 17/05/19 au 17/05/19					
	3.15	6.3	10	14	20	28	f	FI	AS	LA	MBF	S	WA24
Maximum	2.8	13.3	54.3	94.7	100.0	100.0	1.44	14.11					
Xf+1.25xEcart-types	2.1	10.0	50.6	92.8	100.0	100.0	1.23						
Moyenne Xf	1.2	7.5	42.0	87.2	100.0	100.0	0.72	13.40	0.018	15	3.33	0.019	0.8
Xf-1.25xEcart-types	0.3	5.0	33.4	81.7	99.9	100.0	0.21						
Minimum	0.2	4.4	31.3	81.4	99.7	100.0	0.06	12.86					
Ecart-type	0.71	2.03	6.87	4.47	0.07	0.00	0.410	0.498					
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	7	1	1	1	1	1

