

# CODE 634M : Sable Rose Mouen à 5 %

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Recomposé

**Usage :** Routier

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0 6.3

**Norme**

NF EN 14227-5 Mélanges traités au liant hydraulique routier

**CODE**

SLH4

	0.063	6.3	12.5	TL	W
Incertitude U	2	2	0	0	0
V.S.S.+U	37.0	100.0	100.0	5.50	8.6
V.S.S.	35.0	100.0	100.0	5.50	8.6
V.S.I.	0.0	85.0	100.0	4.75	6.6
V.S.I.-U	0.0	83.0	100.0	4.75	6.6

## Partie informative

Résultats de production

du 12/01/2016 au 17/06/20

	0.063	6.3	12.5	TL	W
Maximum	16.0	99.9	100.0	5.20	12.0
Fuseau de fabrication Inconnu	16.0	100.0	100.0	5.20	9.8
Moyenne Xf	13.1	94.2	100.0	5.07	8.0
Fuseau de fabrication Inconnu	10.3	87.8	100.0	4.94	6.2
Minimum	8.0	86.0	100.0	4.90	6.6
Ecart-type	2.25	5.14	0.00	0.100	1.40
Nombre de résultats	15	15	15	15	15

