

CODE 633M : Sable Rose Mouen à 4%

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Recomposé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 6.3

Norme

NF EN 14227-5 Mélanges traités au liant hydraulique routier

CODE

SLH4

	0.063	6.3	12.5	TL	W
Incertitude U	2	2	1	0.15	0
V.S.S.+U	37.0	100.0	100.0	4.65	7.7
V.S.S.	35.0	100.0	100.0	4.50	7.7
V.S.I.	0.0	85.0	100.0	3.75	5.7
V.S.I.-U	0.0	83.0	99.0	3.60	5.7

Partie informative

Résultats de production

du 24/05/16 au 05/04/19

	0.063	6.3	12.5	TL	W
Maximum	15.3	99.8	100.0	5.20	10.0
Fuseau de fabrication Inconnu	14.7	98.8	100.0		
Moyenne Xf	13.1	93.4	100.0	4.25	7.5
Fuseau de fabrication Inconnu	11.5	88.1	100.0		
Minimum	10.4	87.9	100.0	3.90	5.8
Ecart-type	1.28	4.25	0.00	0.380	1.10
Nombre de résultats	15	15	15	13	14

