

# CODE 635M : Sable Rose Mouen à 6 %

**Producteur :** GKM - Carrières de Mouen

**Petrographie :** Grès feldspathique

**Elaboration :** Recomposé

**Usage :** Routier

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 6.3

Norme

NF EN 14227-5 Mélanges traités au liant hydraulique routier

CODE

SLH4

	0.063	6.3	12.5	TL	W
Incertitude U	2	2	0	0	0
V.S.S.+U	37.0	100.0	100.0	6.50	8.6
V.S.S.	35.0	100.0	100.0	6.50	8.6
V.S.I.	0.0	85.0	100.0	5.75	6.6
V.S.I.-U	0.0	83.0	100.0	5.75	6.6

## Partie informative

Résultats de production

07/10/2014 au 12/11/19

	0.063	6.3	12.5	TL	W
Maximum	16.3	99.9	100.0	6.20	9.0
Fuseau de fabrication Inconnu	15.7	100.0	100.0	6.21	8.6
Moyenne Xf	14.5	96.8	100.0	6.08	7.5
Fuseau de fabrication Inconnu	13.2	92.6	100.0	5.95	6.3
Minimum	12.6	90.1	100.0	5.90	6.6
Ecart-type	1.02	3.41	0.00	0.100	0.90
Nombre de résultats	15	15	15	15	15

