

Code 406M : Matériau 0/70 MOUEN

Producteur : GKM - Carrières de Mouen

Petrographie : Grès feldspathique

Elaboration : Recomposé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 70

Norme

Guide Technique Routier

CODE

C1B31 R41

	0.08	2	50	80	LA	MDE	VBS
V.S.S.	12.0	70.0	100.0	100.0	45	45	0.20
V.S.I.	0.00	0.00	60.0	100.0			

Partie informative

Résultats de production

du 05/06/19 au 25/11/20

	0.08	2	50	80	LA	MDE	VBS
Maximum	7.39	26.8	92.6	100.0			0.18
Xf+1.25xEcart-types	6.14	24.3	93.1	100.0			0.18
Moyenne Xf	3.66	16.5	79.5	98.8	20	19	0.14
Xf-1.25xEcart-types	1.19	8.64	65.9	95.8			0.10
Minimum	0.76	8.82	64.7	92.0			0.11
Ecart-type	1.982	6.262	10.88	2.396			0.031
Nombre de résultats	15	15	15	15	1	1	11

