



Groupe Carrières de Mouen



Roches & Dérivés

FICHE TECHNIQUE PRODUIT		Date d'émission 01/01/2026 Fin de validité 30/06/2026
--------------------------------	--	--

Site de production	CARRIÈRES DE MOUEN - GRANULATS MOUEN 105 Chemin des carrières - 14790 - MOUEN	Granulat	Gravillon 31.5/63 Mouen
Nature pétrographique	Grès feldspathique	Elaboration	Naturel - Secondaire


Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **31.5 63** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code C III**

	d/2 16	d 31.5	D/1.4 45	D 63	1.4 D 90	2 D 125	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MDE
Vss + u	6	17	82	100	100		1.3	29	28	23	49
Vss	5	12	70	99	100		1	25	25	20	45
Vsi		2	40	89	98	100					
Vsi - u			28	84	97	100					
sf Max											

Partie informative
Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2024 au 31/12/2025 Résultat des autres essais : du 02/12/2025 au 02/12/2025

	d/2 16	d 31.5	D/1.4 45	D 63	1.4 D 90	2 D 125	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MDE
Nbr. val	10	10	10	10	10	10	10	8	1	1	1
Maxi	2.9	10.9	61.6	99.0	100.0	100.0	0.9	15	19	13	-
XF + 1.25 sf	2.2	9.3	61.5	99.4	100.0	100.0	0.9	15	19	13	-
XF	1.3	6.7	54.5	95.9	100.0	100.0	0.6	12	19	13	32
XF - 1.25 sf	0.4	4.1	47.5	92.4	100.0	100.0	0.3	9	19	13	-
Mini	0.4	4.1	44.8	90.7	100.0	100.0	0.2	9	19	13	-
sf	0.71	2.11	5.60	2.82	0.00	0.00	0.23	2.17	0.00	0.00	-



Essai(s) complémentaire(s)		
Masse volumique réelle séchée à l'étuve		
Prd	02/12/2025	2.62 Mg/m ³
Sensibilité au gel dégel		
GEL	02/12/2025	Non Gélif

GOSSELIN Nicolas
Responsable Laboratoire