



Groupe Carrières de Mouen



Roches & Dérivés

FICHE TECHNIQUE PRODUIT		Date d'émission 01/01/2026 Fin de validité 30/06/2026
--------------------------------	--	--

Site de production	CARRIÈRES D'ETAVaux - GRANULATS ETAVaux SAINT ANDRE SUR ORNE	Granulat	Sable 0/6 Etavaux (CODE 401)
Nature pétrographique	Grès feldspathique	Elaboration	Naturel - Secondaire


Partie normative
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire	0	6.3	Norme	Guide Technique Routier - S31R3Sa
-------------------	----------	------------	-------	--

	0.063	0.08	0.25	0.5	1	2	D/2 3.15	4	D 6.3	8	2 D 12.5	50	VBS	LA	MDE
Vss + u	15								100		100	100		45	45
Vss	15								100		100	100		45	45
Vsi	5								85		100	100	0.2		
Vsi - u	5								85		100	100	0.2		
sf Max															

Partie informative
 Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2025 au 31/12/2025
 Résultat des autres essais : du 16/06/2025 au 16/06/2025

	0.063	0.08	0.25	0.5	1	2	D/2 3.15	4	D 6.3	8	2 D 12.5	50	VBS	LA	MDE
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	8	1	1
Maxi	19.2	19.5	31.8	46.3	61.1	75.1	85.7	90.2	99.1	100.0	100.0	100.0	0.69	23	20
XF + 1.25 sf	15.5	16.8	30.2	45.7	61.8	76.7	86.8	91.5	99.8	100.0	100.0	100.0	0.61	23	20
XF	11.8	12.8	24.3	36.7	50.5	64.7	75.7	81.5	95.4	99.6	100.0	100.0	0.41	23	20
XF - 1.25 sf	8.1	8.9	18.4	27.7	39.2	52.8	64.6	71.5	91.0	99.1	100.0	100.0	0.21	23	20
Mini	7.9	8.3	14.7	20.6	28.8	40.6	56.4	66.7	89.2	98.6	100.0	100.0	0.24	23	20
sf	2.99	3.16	4.70	7.22	9.03	9.56	8.87	8.01	3.51	0.39	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)	
Masse volumique réelle séchée à l'étuve	
Prd	2.62 Mg/m ³
Sensibilité au gel dégel	
GEL	Non Gélif

GOSSELIN Nicolas
 Responsable Laboratoire