



Groupe Carrières de Mouen



Roches & Dérivés

<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>		Date d'émission 01/01/2026 Fin de validité 30/06/2026
--------------------------------	--	--

Site de production	<b>CARRIÈRES DE MOUEN - GRANULATS MOUEN</b> 105 Chemin des carrières - 14790 - MOUEN	Granulat	<b>Grave 0/6 Mouen</b>
Nature pétrographique	<b>Grès feldspathique</b>	Elaboration	Naturel - Secondaire

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **6.3** Norme **GTR: S31R3Sa (ancien code B51R41)**


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	D/2 3.15	D 6.3	2 D 12.5	50	VBS	LA	MDE
Vss + u	15								100	100	100		45	45
Vss	15								100	100	100		45	45
Vsi	5								85	100	100	0.2		
Vsi - u	5								85	100	100	0.2		
sf Max														

**Partie informative**

Résultat des essais de fabrication : du 01/04/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : du 02/12/2025 au 02/12/2025

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	D/2 3.15	D 6.3	2 D 12.5	50	VBS	LA	MDE
Nbr. val	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	9	1	1
Maxi	15.2	15.5	19.3	27.4	41.4	57.2	77.2	88.1	99.8	100.0	100.0	0.59	19	13
XF + 1.25 sf	12.7	14.0	18.1	27.0	40.1	56.4	75.9	86.3	100.0	100.0	100.0	0.50	19	13
<b>XF</b>	<b>10.3</b>	<b>11.5</b>	<b>14.9</b>	<b>22.2</b>	<b>32.3</b>	<b>45.2</b>	<b>61.8</b>	<b>74.6</b>	<b>96.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.36</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
XF - 1.25 sf	7.9	9.0	11.7	17.5	24.5	34.0	47.7	62.9	92.0	100.0	100.0	0.22	19	13
Mini	5.8	5.8	7.3	11.0	12.3	16.3	27.8	50.7	90.5	100.0	100.0	0.22	19	13
sf	1.90	2.03	2.55	3.80	6.26	8.94	11.29	9.36	3.48	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00



**Essai(s) complémentaire(s)**

Sensibilité au gel dégel			
GEL	EXTERNE	02/12/2025	Non Gélif
Masse volumique réelle séchée à l'étuve			
Prd	EXTERNE	02/12/2025	2.62 Mg/m³

GOSSELIN Nicolas  
Responsable Laboratoire